



DESCRIERE	
ANTICOROZIV FORTE PREMIUM este un grund de fond anticoroziv, monocomponent, pe bază de rășini alchidice modificate, fosfat de zinc și inhibitori de coroziune, destinat suprafețelor metalice. Are o putere anticorozivă mare, obținută din efectul de barieră al liantului și al pigmentilor. Aderă bine la suport, formează o peliculă durabilă, rezistentă la ceața salină, cu întindere și elasticitate optime, și este potrivit pentru lucrări profesionale, inclusiv cu pistoale airless.	
CARACTERISTICI TEHNICE	
➤ Compoziție: Produs monocomponent ce conține rășini alchidice modificate și inhibitori de coroziune ➤ Aspect: Fluid, vâscos, omogen ➤ Culoare: Gri ➤ Densitate (20 °C): 1.2 kg/l ➤ Timp de uscare: 0,5-1,0 ore ➤ Acoperire: 8-12 mp/l/strat ➤ Solvenți: amestec de hidrocarburi alifatic ➤ Vâscozitate (UNI 8902): 880 ± 30 cps la 25 °C (vâscozimetru Rotothinner) ➤ Elasticitate: minimum 4 mm, la 72 de ore de la uscarea finală	
DOMENII DE UTILIZARE	
Se aplică pe metale feroase, suprafețe din fier și aliaje de oțel, noi, vechi sau vopsite anterior: grilaje, balustrade, pervazuri metalice, calorifere, piese metalice, mașini-unelte, tâmplărie metalică în medii industriale (rampe, parapete, scări, panouri metalice). Se folosește ca material de protecție pentru produsele metalice. ➤ Destinație: Interior/Exterior ➤ Tip de suprafață: Aderă la majoritatea materialelor metalice Este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare. Dacă vopsirea se face la mult timp după aplicarea grundului, se recomandă șlefuirea ușoară a acestuia. ATENȚIE: este compatibil doar cu emailuri cu uscare rapidă sau cu emailuri nitrorezistente; alte tipuri de materiale duc la încrețirea peliculei sau la aderență slabă. Avantaje: ➤ Uscare rapidă ➤ Duritate mai mare comparativ cu alte grunduri alchidice ➤ Aplicare ușoară	

FISA TEHNICA

➤ Rezistență mare la intemperii
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafețe din metal feros nevopsit: ➤ eliminați calamina și rugina prin sablare (grad Sa 2) sau prin curățare mecanică ori manuală; ➤ ștergeți praful și impuritățile; la suprafețele noi, fără calamină sau rugină, este suficientă degresarea cu diluant. Suprafețe din metal vopsit anterior: ➤ eliminați vopselele vechi care se exfoliază și rugina; șlefuiți vopselele vechi bine aderente, pentru o suprafață rugoasă, și eliminați praful; ➤ la suprafețele puternic deteriorate se recomandă îndepărtarea completă a vopselei vechi și a ruginii, prin sablare (grad Sa 2½) sau cu decapant; ➤ suprafețele sablate până la metal alb se acoperă cu primul strat în maximum 8 ore.
INDICAȚII PENTRU APLICARE
Condiții de mediu și suport: ➤ Temperatura suportului: 5–30 °C ➤ Umiditatea relativă a mediului: sub 75% ➤ suport uscat; evitați aplicarea în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui. ➤ Temperatura de lucru: 15-30°C ➤ Mod de aplicare: Penson, trafalet, pulverizare cu aer ➤ Diluție: Max. 12% ➤ Număr de straturi: 2 Amestecați bine produsul înainte de diluare; diluarea se face cu DILUANT EURO SOLV sau diluant universal. La aplicarea cu airless, diluția se stabilește în funcție de aparat și duză. Intervalul între straturi: minimum 4 și maximum 8 ore. ➤ Curățarea uneltelor se face cu diluant, imediat după utilizare.
DEPOZITAREA
➤ Temperatura de depozitare: +5 °C ... +25 °C ➤ A se păstra în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de umiditate, radiații solare, surse de căldură și foc deschis. ➤ Stabilitate: 48 de luni, în recipiente originale, închise etanș ➤ Ambalare: Recipient de metal închis etanș, 0,75, 2,5, 10, 20 litri
INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
➤ Cuvânt de avertizare: Pericol.

FISA TEHNICA

- H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H350 – Poate provoca cancer. H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili. H340 – Poate provoca anomalii genetice. H360 – Poate dăuna fertilității sau fătului. H315 – Provoacă iritarea pielii. H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 – Spălați-vă bine după utilizare. P280 – Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a feței/îmbrăcăminte de protecție/protecție respiratorie/încălțăminte de protecție. P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. P370+P378 – În caz de incendiu: a se utiliza Extinctori cu spumă (AB), Extinctori de incendiu cu pulbere chimică uscată (ABC), Stingător cu dioxid de carbon (BC) pentru a stinge. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.
- Conține 2-butanonoximă, Bis(dietilhexanoat) de cobalt.
- Substanțe care contribuie la clasificare: Toluene; Fracția naftă (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată; bis (2-etilhexanoat de calciu); 2-butanonoximă.
- Rezervat în exclusivitate utilizatorilor profesioniști.
- În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directiva 2010/75/UE), acest produs prezintă următoarele caracteristici: C.O.V. (furnizare): 27,5% greutate; concentrație C.O.V. la 20 °C: 348,19 kg/m³ (348,19 g/l).
- Conform H.G. nr. 735/2006 (Directiva 2004/42/CE), produsul pregătit pentru utilizare prezintă următoarele caracteristici: concentrație C.O.V. la 20 °C: 348,19 kg/m³ (348,19 g/l); valoarea limită UE (cat. A/g): 350 g/l (2010).
- Stingerea incendiilor: de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC), alternativ spumă sau CO₂. Nu se recomandă jetul de apă.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.