



DESCRIERE	
GRUND EUROLUX este un grund alchidic monocomponent, cu uscare normală, pe bază de rășini alchidice modificate, folosit ca strat de protecție pentru suprafețele metalice, din lemn sau beton, la interior și exterior. Are aderență foarte bună la suport, rezistență fizico-mecanică ridicată și impermeabilitate ridicată. Se folosește ca strat de bază sub VOPSEA EUROLUX SUPER LUCIOASĂ.	
CARACTERISTICI TEHNICE	
➤ Compoziție: Produs monocomponent ce conține rășini alchidice modificate ➤ Aspect: Fluid, vâscos, omogen ➤ Culoare: GRI ➤ Densitate (20 °C): 1.4 kg/l ➤ Timp de uscare: 12-24 ore ➤ Acoperire: 8-12 mp/l/strat	
DOMENII DE UTILIZARE	
Se folosește ca strat de protecție pentru suprafețele metalice, din lemn sau beton. ➤ Destinație: Interior/Exterior ➤ Tip de suprafață: Tencuieli uzuale, gleturi, zidării, cărămidă, beton, lemn, metal Avantaje: ➤ Aderență foarte bună la suport ➤ Rezistență fizico-mecanică superioară ➤ Aplicare foarte ușoară ➤ Impermeabilitate ridicată	
PREGĂTIREA SUPORTULUI	
Metal: curățați impuritățile și rugina prin periere sau șlefuire cu hârtie abrazivă și degresați cu DILUANT EUROSOLV sau diluant universal. Lemn și zidărie: șlefuiți și curățați de praf.	
INDICAȚII PENTRU APLICARE	
Condiții de mediu și suport: ➤ Temperatura suportului: 5–35 °C ➤ Umiditatea relativă a mediului: maxim 65% ➤ suportul trebuie să fie perfect uscat; evitați aplicarea în prezența condensului superficial, a brumei sau sub acțiunea directă a soarelui. ➤ Temperatura de lucru: 5-25°C ➤ Mod de aplicare: Penson, trafalet, pulverizare cu aer	

FISA TEHNICA

➤ Diluție: Max. 15% ➤ Număr de straturi: 2 Omogenizați produsul înainte de utilizare. Diluarea și curățarea uneltelor se fac cu DILUANT EUROSOLV sau diluant universal.
DEPOZITAREA
➤ Temperatura de depozitare: +5 °C ... +30 °C ➤ A se păstra în ambalajul original, închis etanș, în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de îngheț, radiații solare, surse de căldură și foc deschis. ➤ Ambalare: Recipient de metal închis etanș, 0,75, 2,5, 20 litri
INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
➤ Cuvânt de avertizare: Pericol. ➤ H350 – Poate provoca cancer. H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili. H340 – Poate provoca anomalii genetice. H361d – Susceptibil de a dăuna fătului. H315 – Provoacă iritarea pielii. H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. ➤ P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 – Spălați-vă bine după utilizare. P280 – Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a feței/îmbrăcăminte de protecție/protecție respiratorie/încălțăminte de protecție. P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. P370+P378 – În caz de incendiu: a se utiliza Extinctori cu spumă (AB), Extinctori de incendiu cu pulbere chimică uscată (ABC), Stingător cu dioxid de carbon (BC) pentru a stinge. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. ➤ EUH208 – Conține 2-butanonoximă, Bis(dietilhexanoat) de cobalt. Poate provoca o reacție alergică. ➤ Substanțe care contribuie la clasificare: Toluen; Frația nafta (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată; 2-butanonoximă. ➤ Rezervat în exclusivitate utilizatorilor profesionali. ➤ În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directiva 2010/75/UE), acest produs prezintă următoarele caracteristici: C.O.V. (furnizare): 33% greutate; concentrație C.O.V. la 24 °C: 350 kg/m³ (350 g/l). ➤ Conform H.G. nr. 735/2006 (Directiva 2004/42/CE), produsul pregătit pentru utilizare prezintă următoarele caracteristici: concentrație C.O.V. la 24 °C: 350 kg/m³ (350 g/l); valoarea limită UE (cat. A/g): 350 g/l (2010). ➤ Stingerea incendiilor: de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC), alternativ spumă sau CO₂. Nu se recomandă jetul de apă.



GRUND EUROLUX

GRUND ALCHIDIC CU USCARE NORMALĂ,
PENTRU METAL, LEMN ȘI BETON

FISA TEHNICA

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.



EUROBETA®
COLORS