

FISA TEHNICA



DESCRIERE
GRUND EUROMETAL este un grund monocomponent cu uscare rapidă, pe bază de rășină alchidică, pigmenți anticorozivi și aditivi de etalare, destinat obiectelor și confecțiilor metalice. Are o rezistență bună la agenții atmosferici, putere mare de umplere și acoperire și o duritate mai mare decât alte grunduri alchidice. Se aplică pe elemente din metal, fier forjat și tâmplărie metalică, la interior și exterior.
CARACTERISTICI TEHNICE
➤ Compoziție: Produs monocomponent ce conține rășină alchidică, pigmenți anticorozivi, aditivi de etalare ➤ Aspect: Fluid, vâcos, omogen ➤ Culoare: GRI ➤ Densitate (20 °C): 1.4 kg/l ➤ Timp de uscare: 0,4 ore ➤ Acoperire: 8-12 mp/l/strat
DOMENII DE UTILIZARE
Se folosește ca material de protecție pentru produsele metalice. ➤ Destinație: Interior/Exterior ➤ Tip de suprafață: Aderă la majoritatea materialelor metalice ATENȚIE: GRUND EUROMETAL este compatibil DOAR cu emailuri cu uscare rapidă (de exemplu VOPSEA EUROMETAL) sau cu emailuri nitrorezistente. Aplicarea altor tipuri de materiale peste el duce la încrețirea peliculei sau la aderență slabă. Avantaje: ➤ Uscare rapidă ➤ Duritate mai mare comparativ cu alte grunduri alchidice ➤ Aplicare ușoară ➤ Rezistență mare la intemperii
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafețele vechi se curăță prin sablare și se desprăfuiesc; rugina și grăsimile în exces se îndepărtează mecanic (perii de sârmă, hârtie abrazivă) sau cu soluții de curățare a ruginii. Asigurați-vă că suportul este perfect uscat.
INDICAȚII PENTRU APLICARE
Condiții de mediu și suport:

FISA TEHNICA

- **Temperatura suportului:** 5–35 °C
- **Umiditatea relativă a mediului:** maxim 65%
- suportul trebuie să fie perfect uscat; evitați aplicarea în prezența condensului superficial, a brumei sau sub acțiunea directă a soarelui.
- produsul se condiționează la temperatura de aplicare cu minimum 24 de ore înainte de folosire.
- **Temperatura de lucru:** 8-35°C
- **Mod de aplicare:** Penson, trafalet, pulverizare cu aer
- **Diluție:** Max. 20%
- **Număr de straturi:** 2
La 25 °C și 65% umiditate relativă formează o peliculă în circa 20 de minute și se usucă superficial în circa 1 oră; poate fi acoperit cu emailuri sintetice cu uscare rapidă după 1–3 ore.
- Diluarea și curățarea uneltelor se fac cu diluant pentru grunduri și emailuri cu uscare rapidă.

DEPOZITAREA

- **Temperatura de depozitare:** +5 °C ... +30 °C
- A se păstra în ambalajul original, închis etanș, în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de îngheț, radiații solare, surse de căldură și foc deschis.
- **Termen de valabilitate:** 48 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale închise etanș
- **Ambalare:** Recipient de metal închis etanș, 0,75, 2,5, 10, 20 litri

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- PERICOL. UN 1263. UFI: 7C00-008U-700G-GVT8. Stingerea incendiilor: stingător cu praf ABC.
- H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili. H332 – Nociv în caz de inhalare. H350 – Poate provoca cancer. H340 – Poate provoca anomalii genetice. H361d – Susceptibil de a dăuna fătului. H315 – Provoacă iritarea pielii.
 - P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere; fumatul interzis. P264 – Spălați-vă bine după utilizare. P280 – Purtați mănuși, echipament de protecție a feței, îmbrăcăminte de protecție, protecție respiratorie și încălțăminte de protecție. P304+P340 – În caz de inhalare: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 – Aruncați conținutul și recipientul conform sistemului local de colectare selectivă.
 - EUH208 – Conține 2-butanonoximă și bis(dietilhexanoat) de cobalt; risc de reacție alergică. Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB. Rezervat exclusiv utilizatorilor profesionali.
 - Conține: xilen, toluen, fracția nafta (petrol) grea hidrodesulfurată, 2-butanonoximă.

FISA TEHNICA

- Conform Legii nr. 278/2013: COV în produs la 20 °C maxim 350 g/l; limită UE cat. A/g: 350 g/l (2010).

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.



EUROBETA®
COLORS