



DESCRIERE
ULTRA LAVABIL PREMIUM este o vopsea superlavabilă pentru interior, diluabilă cu apă, pe bază de emulsie stiren-acrilică, cu putere mare de acoperire și de mascare a imperfecțiunilor suportului. Permeabilitatea sa favorizează trecerea naturală a vaporilor prin pereți. Se aplică ușor, se întinde bine și este indicată pentru protecția și decorarea suprafețelor murale interioare unde se cere un nivel ridicat de finisare.
CARACTERISTICI TEHNICE
➤ Compoziție: Vopsea lavabilă albă, pe bază de apă ce conține emulsie stiren acrilică, aditivi și agenți de conservare ➤ Aspect: Fluid, semivâscos, omogen ➤ Culoare: Alb, paletar ➤ Densitate (20 °C): 1,4-1.6 kg/l ➤ Timp de uscare: 6-8 ore ➤ Acoperire: 15-20 mp/l/strat ➤ Solvent: apă ➤ Vâscozitate: 32000 ± 1600 cps la 25 °C (vâscozimetru Brookfield) ➤ Rezistența la spălare: UNI 10560: 5000 de cicluri, rezistent ➤ Aspectul peliculei: mat, opac
DOMENII DE UTILIZARE
Poate fi aplicată pe: ➤ tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici; ➤ suprafețe din beton la interior; ➤ suprafețe din gips și gips-carton; ➤ zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive. Se folosește ca vopsea de acoperire, protecție și decorare pentru suprafețe interioare plane, fără fisuri și uscate. ➤ Destinație: Interior ➤ Tip de suprafață: Tencuieli uzuale, gleturi, zidării, cărămidă, beton, plăci de gips-carton și alte suporturi minerale Nu se aplică pe suporturi proaspete, cu tendințe alcaline; așteptați timpul de maturare, în general patru săptămâni. Avantaje: ➤ Aderență bună la suportul pregătit corespunzător ➤ Asigură o aplicare foarte ușoară ➤ Previne formarea mușgaiului

FISA TEHNICA

- Putere mare de acoperire
- Permeabilitate la vapori
- Ajută la îmbunătățirea mediului din spațiul de locuit
- Aspect mat și perfect uniform

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din gips și gips-carton:

- asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat; dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice;
- eliminați cu o perie sau prin spălare eflorescențele și părțile decojite din zugrăvelile vechi; eliminați complet straturile desprinse de var sau tempera;
- eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii;
- nivelați neregularitățile și tratați găurile, crăpăturile și denivelările; sigilați fisurile cu produse adecvate; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

Pe suprafețele curate și uscate se aplică un strat de AMORSĂ HIDROFIX; pe gips-carton și pentru nuanțe intense se recomandă AMORSĂ ALBĂ PREMIUM. În prezența unor vopsele scorjite sau a unor straturi subțiri de tempera veche se aplică, de asemenea, un strat de amorsă.

Suprafețe din beton: eliminați părțile de ciment cu aderență slabă și aplicați un strat de AMORSĂ HIDROFIX.

Diluția și cantitatea aplicată depind de gradul de absorbție al suportului și se stabilesc prin probe preliminare pe suportul respectiv.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

- **Umiditatea relativă a mediului:** sub 75%
- **Umiditatea suportului:** sub 10%
- evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.
- **Temperatura de lucru:** 5-35°C
- **Mod de aplicare:** Bidineaua, pensula, rola sau prin pulverizare cu aer
- **Diluție:** Cu 25% apă la aplicare manuală în 2 straturi, cu 30% apă la aplicare prin pulverizare
- **Număr de straturi:** 1-2 straturi

Acoperirea indicată se referă la suporturi netede, cu grad mediu de absorbție. Se recomandă determinarea consumului efectiv printr-o probă pe suportul respectiv.

- Curățarea uneltelor se face imediat după utilizare, cu apă.

COLORAREA

- Culoarea poate fi obținută la cerere, prin SISTEMUL EUROBETA COLORS.
- În cazul utilizării unor loturi diferite se recomandă amestecarea produselor, pentru a evita diferențele mici de nuanță.

FISA TEHNICA

- La exterior se recomandă utilizarea materialelor din același lot de la o muchie la alta. Dacă este indispensabilă continuarea cu un lot nou pe același perete, racordul se face la întreruperi ale suprafeței (plinte, muchii, șanțuri).

DEPOZITAREA

- **Temperatura de depozitare:** +5 °C ... +30 °C
- A se păstra în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de îngheț, umiditate, radiații solare, surse de căldură și foc deschis.
- **Stabilitate:** 48 de luni, în recipiente originale, închise etanș
- **Ambalare:** Recipient de plastic închis etanș, 3, 5, 10, 15 litri

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Cuvânt de avertizare: Atenție.
- H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 – Evitați să inspirați vaporii P272 – Nu scoateți îmbrăcăminte de lucru contaminată în afara locului de muncă. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție respiratorie/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție. P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P333+P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.
- Substanțe care contribuie la clasificare: masă de reacție compusă din 5- cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directiva 2010/75/UE), acest produs prezintă următoarele caracteristici: C.O.V. (furnizare): 0,05% greutate; concentrație C.O.V. la 20 °C: 0,77 kg/m³ (0,77 g/l).
Conform H.G. nr. 735/2006 (Directiva 2004/42/CE), produsul pregătit pentru utilizare prezintă următoarele caracteristici: concentrație C.O.V. la 20 °C: 9,97 kg/m³ (9,97 g/l).
- Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate.
- În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați recipientul sau eticheta.
- După utilizare nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă sau pe pământ.
- Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.