



DESCRIERE	
VELATURĂ SILOSANICĂ este un strat de finisaj decorativ cu rol protector, formulat pe bază de copolimeri siloxanici modificați și aditivi speciali. Este destinat aplicării, la interior sau exterior, oferind protecție eficientă împotriva umezelii, poluării și factorilor climatici agresivi. Produsul prezintă o excelentă respirabilitate și un caracter hidrofug ridicat, fără a crea un efect antichizat, ci oferind în schimb un finisaj uniform și modern, cu tentă ușor translucidă. Este ideal ca strat decorativ final peste sisteme de efecte decorative compatibile, în special cu TRAVERTINO FINO sau TRAVERTINO FRESCA.	
CARACTERISTICI TEHNICE	
➤ Tip liant: copolimer siloxanic modificat ➤ Densitate (20 °C): 1,0 kg/l ➤ Vâscozitate (UNI 8902, 30 °C): 14400 ± 2400 cps ➤ Rezistență la alcalii (UNI 10795): foarte bună ➤ Permeabilitate la vapori (UNI EN ISO 7783-2): ridicată (Sd = 0,08 m) ➤ Absorbție de apă (UNI EN 1062-3): foarte scăzută ($w < 0,10 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$) ➤ Timp de uscare: 0,5 – 1 h	
DOMENII DE UTILIZARE	
➤ Recomandat pentru protejarea și finisarea: ➤ tencuielilor noi sau vechi pe bază de lianți hidraulici ➤ suprafețelor din beton, gips-carton, gips, zugrăveli vechi consolidate ➤ învelișuri decorative existente de natură minerală sau organică ➤ La interior și la exterior: se aplică ca strat final peste TRAVERTINO FINO sau TRAVERTINO FRESCA	
PREGATIREA SUPORTULUI	
➤ Asigurați-vă ca suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice. ➤ Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescente prezente și partile decojite din zugrăvelile vechi. ➤ Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera. ➤ Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii. ➤ Suprafețe tencuite, din ghips și ghips-carton: la interior, nivelați neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorjile, crapăturile și denivelările. Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspapir. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.	

FISA TEHNICA

- Pe suprafețele curate și uscate, aplicați: la interior, un strat de **AMORSA HIDROFIX** fixativ mural acrilic pe baza de apă 1. Pe ghips carton aplicați izolantul specific **AMORSA ALBA** - izolant pigmentat.
- Suprafețe din beton: eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă, la interior aplicați un strat de **AMORSA HIDROFIX PLUS** - fixativ mural acrilic pe baza de apă.
- La exterior sau la interior, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, aplicați un strat izolant fixativ mural **AMORSA HIDROFIX PLUS**.
- Se aplică stratul decorativ TRAVERTINO FINO sau TRAVERTINO FRESCA (la interior sau la exterior).
 - După uscare (minim 6 ore), se aplică **VELATURĂ SILOSANICĂ**

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

- Temperatura de lucru: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea relativă a mediului: <75%
- Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.
- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului. Uscarea are loc în mod normal (la 20° C) după circa 48 de ore.
- Mod de aplicare: penson sau pulverizare cu aer.
- Număr de straturi recomandate: 1 STRAT
- Solvent: apă. Diluție: maxim 10%.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 4 mp/l per strat. Acest consum se referă la aplicații pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pentru suportul respectiv.
- Ambalare: recipient plastic/metalic, 1 și 2 litri.

COLORAREA

- Culoarea poate fi obținută cu ajutorul **CRISTAL TONNER**, prin intermediul SISTEMULUI EUROBETA COLORS.

FISA TEHNICA

- In cazul utilizării unor loturi diferite este recomandată amestecarea produselor pentru a evita diferențele mici de nuanță.
- In intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialelor din același lot/marca de la o muchie la alta.
- In cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu un nou lot/marca pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, santuri sau altele.

DEPOZITAREA

- Temperatura maximă de conservare: +30 °C
- Temperatura minimă de conservare: +5 °C
- A se păstra în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de umiditate, radiații solare, surse de căldură și foc deschis.
- Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 48 de luni.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) (Directivei 1999/13/CE), acest produs prezintă următoarele caracteristici: Cat. A - vopsele opace pentru pereți și tavane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010); Cat. C - vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de apă): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
- Produsul nu necesită etichetarea conform D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul inconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studiarea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.