LAVABIL DE EXTERIOR

VOPSEA LAVABILĂ CU NISIP CUARȚOS ȘI FĂINĂ DE SILICIU, PENTRU EXTERIOR

FISA TEHNICA



DESCRIERE

LAVABIL DE EXTERIOR CU NISIP DE CUARȚ este o vopsea murală pentru exterior, pe bază de emulsie acrilică, nisip cuarțos și făină de siliciu, cu putere mare de acoperire și de mascare a neregularităților suportului.

Protejează eficient suprafețele împotriva agenților atmosferici și a poluanților și, datorită liantului acrilic, suportă agresiunea alcalină caracteristică suporturilor pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

- **Compoziție**: Vopsea lavabilă albă, pe bază de apă ce conține emulsie acrilică, aditivi și agenți de conservare
- **Aspect**: Fluid, semivâscos, omogen
- **Culoare**: Alb, paletar
- **Densitate (20 °C)**: 1,4-1.6 kg/l
- **Timp de uscare**: 4-5 ore
- **Acoperire**: 8-10 mp/l/strat
- **Solvent**: apă
- **Granulație maximă cuarț**: 0,08 mm
- **Rezistența la spălare**: UNI 10560: peste 5000 de cicluri
- **Rezistența la substanțe bazice**: UNI 10795: rezistent

DOMENII DE UTILIZARE

Poate fi aplicată pe:

- tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici;
- suprafețe din beton;
- zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

Se folosește ca vopsea de acoperire, protecție și decorare pentru suprafețe exterioare plane, uscate, protejând eficient împotriva agenților atmosferici și poluanților.

- **Destinație**: Exterior
- **Tip de suprafață**: Tencuieli uzuale, gleturi, zidării, cărămidă, beton, plăci de gips carton și alte suporturi minerale

Nu se aplică pe suporturi proaspete, cu tendințe alcaline; așteptați timpul de maturare, în general patru săptămâni.

Avantaje:

- Lavabilitate ridicată
- Timp de uscare redus
- Excelentă aderență la suport
- Rezistență la igrasie și mucegai
- Grad de alb superior

LAVABIL DE EXTERIOR

VOPSEA LAVABILĂ CU NISIP CUARȚOS ȘI FĂINĂ DE SILICIU, PENTRU EXTERIOR

FISA TEHNICA

- Putere mare de acoperire
- Permeabilitate la vapori și impermeabilitate la apă
- Întreținere foarte ușoară
- Pelicula finală având aspect de hârtie fin abrazivă

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat; dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice;
- eliminați eflorescențele și părțile decojite din zugrăvelile vechi; eliminați complet straturile desprinse de var sau tempera;
- eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii;
- lărgiți fisurile și umpleți-le cu produse adecvate; nivelați neregularitățile, tratați găurile și denivelările;
- la suprafețele din beton, eliminați părțile de ciment cu aderență slabă.

Pe suportul bine uscat se aplică un strat de SUPORT QUARTZ sau de AMORSĂ HIDROFIX.

Diluția și cantitatea aplicată depind de gradul de absorbție al suportului și se stabilesc prin probe preliminare pe suportul respectiv.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

- **Umiditatea relativă a mediului**: sub 75%
- **Umiditatea suportului**: sub 10%
- evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui;
- protejați suprafețele de ploaie și umiditate aproximativ 48 de ore după aplicare; polimerizarea completă are loc în aproximativ 10 zile;
- pe suprafețele udate de ploaie în primele 10 zile pot apărea linii verticale translucide, care nu afectează performanța produsului și dispar prin spălare cu apă sau la precipitațiile următoare;
- aplicarea pe suprafețe cu eflorescențe saline sau cu umiditate crescută nu garantează aderența; este necesară în prealabil asanarea zidului.
- **Temperatura de lucru**: 5-35°C
- **Mod de aplicare**: Bidineaua, pensula, rola
- **Diluție**: Cu 15% apă, aplicare manuală 1 strat
- **Număr de straturi**: 1-2 straturi

Nu se recomandă aplicarea cu aplicatorul airless, din cauza acțiunii abrazive a incluziunilor silicioase din produs.

Acoperirea indicată se referă la suporturi netede, cu grad mediu de absorbție. Se recomandă determinarea consumului efectiv printr-o probă pe suportul respectiv.

- Curățarea uneltelor se face imediat după utilizare, cu apă.

LAVABIL DE EXTERIOR

VOPSEA LAVABILĂ CU NISIP CUARȚOS ȘI FĂINĂ DE SILICIU, PENTRU EXTERIOR

FISA TEHNICA

COLORAREA

- Culoarea poate fi obținută la cerere, prin SISTEMUL EUROBETA COLORS.
- În cazul utilizării unor loturi diferite se recomandă amestecarea produselor, pentru a evita diferențele mici de nuanță.
- La exterior se recomandă utilizarea materialelor din același lot de la o muchie la alta. Dacă este indispensabilă continuarea cu un lot nou pe același perete, racordul se face la întreruperi ale suprafeței (plinte, muchii, șanțuri).

DEPOZITAREA

- **Temperatura de depozitare**: +5 °C … +30 °C
- A se păstra în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de îngheț, umiditate, radiații solare, surse de căldură și foc deschis.
- **Stabilitate**: 48 de luni, în recipientele originale, închise etanș
- **Ambalare**: Recipient de plastic închis etanș, 3, 5, 10, 15 litri

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Cuvânt de avertizare: Atenție.
- H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 – Nu scoatețiîmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție respiratorie/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție. P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P333+P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.
- Substanțe care contribuie la clasificare: masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).

  Conform Legii nr. 278/2013: conținut COV (furnizare) 0,04% greutate; concentrație COV la 20 °C: 0,66 g/l.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați inspirarea prafului sau a vaporilor. Purtați mănuși, îmbrăcăminte și echipament de protecție a ochilor și a feței.
- În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă.
- Evitați vărsarea produsului și aruncarea ambalajului în mediul înconjurător. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate.

Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate in conditii standardizate de aplicare si testare conform ultimelor metodologii, punand in evidenta in mod corect performantele posibile. Orice abatere de la conditiile de aplicare, pregatirea suprafetei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomanda studierea atenta a specificatiei tehnice pentru detaliile necesare realizarii performantelor optime precum si consultarea noastra in cazul unor conditii diferite de cele recomandate.